

CINTA TERMOENCOGIBLE

WRSJD

Características

- Temperatura de contracción total: 120 °C
- Temperatura de funcionamiento continuo: -45 °C ~ 125 °C
- El sellado eficaz y reproducible garantiza resistencia a la flexión, vibraciones y otras tensiones mecánicas en una amplia gama de temperaturas
- Fuerte unión adhesiva a acero galvanizado, aluminio y acero inoxidable
- Sellado contra la entrada de humedad y otros contaminantes
- Eliminación de fugas de aire en sistemas de vacío y ventilación
- Diseñada específicamente para sellar juntas en conductos en espiral, flexibles u ovalados planos utilizados en sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y recuperación de gases de escape
- Color: negro, rojo, verde, amarillo



Especificaciones

REFERENCIA DE FABRICA	REFERENCIA GESIS	ANCHO		ESPESESOR DE PARED (mm)	LONGITUD POR ROLLO (mt)
		(mm)	PULGADAS		
WRSJD-0825	CINTA25MEDIA	25	1"	0.80±0.10	5.10
WRSJD-0850	CINTA50MEDIA	50	2"	0.80±0.10	5.10
WRSJD-08100	CINTA100MEDIA	100	4"	0.80±0.10	5.10
WRSJD-1025	CINTA25MEDIA	25	1"	1.00±0.10	5.10
WRSJD-1050	CINTA50MEDIA	50	2"	1.00±0.10	5.10
WRSJD-10100	CINTA100MEDIA	100	4"	1.00±0.10	5.10

Datos Técnicos

Propiedad	Método de prueba	Rendimiento estándar	Rendimiento típico
Resistencia a la tracción (MPa)	ASTM D2671	≥10.4	11.5
Alargamiento (%)	ASTM D2671	≥300	450
Resistencia a la tracción después del envejecimiento (MPa)	UI224 158°C×168hr	≥7.3	8.5
Elongación después del envejecimiento (%)	UI224 158°C×168hr	≥200	350
Rigidez dieléctrica (kV/mm)	IEC243	≥15	17.5